

ZE-MÖ

Zement-Mörtel

Zementmörtel M 10:

Geeignet zum Mauern und Putzen für besonders starke Beanspruchung an Innen- und Außenwänden.

M 10 gemäß DIN EN 998-2, CS III gemäß DIN EN 998-1.

Anwendung:

Zementmörtel M 10 ist universell einsetzbar. Gebindeinhalt eignet sich zum Mauern, Putzen und Ausbessern von besonders hoch beanspruchten Bauteilen wie z. B. Mauerwerk unter der Erdoberfläche, Sockelmauerwerk und Sockelputz. Als Putzmörtel eingesetzt, sollte der Untergrund vorgespitzt, sauber und frei von Ölen etc. sein

Verarbeitung:

Zementmörtel M 10 mit ca. 6 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Den angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten und den frischen Mörtel vor Frost schützen. Frostsicher nach Erhärtung.

Ausbeute:

ca. 27 l Zementmörtel

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de