


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



AG Armierungsgewebe



EIGENSCHAFTEN:

Blaues, alkalibeständiges Textilglas-Gittergewebe, leicht und faltenfrei verarbeitbar.

LIEFERFORM:

50-m²-Rolle (50 m x 1 m)
10-m²-Rolle (10 m x 1 m)

ANWENDUNG:

Zur Aufnahme der Zugspannungen in Armierungs- und Putzschichten. Einsatz vorrangig im quick-mix Wärme-Dämm-System WDS. Für mineralische und organische Spachtel geeignet.

QUALITÄT:

Hohe Reißfestigkeit (>2 kN/5 cm), Maschenweite 4 x 4 mm, Gewicht 160 g/m².

VERARBEITUNG:

Den quick-mix Klebe- und Armierungsspachtel KGS vollflächig und in einer Ebene auftragen. Dann mit einem Kammspachtel Zahnung 8 x 8 mm durchkämmen. Das Armierungsgewebe wird aufgelegt und mit der glatten Seite des Zahnspachtels zieht man den Spachtel zu. Die Schichtdicke des Spachtels darf 4 mm nicht unterschreiten. Das Armierungsgewebe soll im oberen Drittel der Spachtelschicht faltenfrei eingebettet werden. Das Armierungsgewebe muss mind. 10 cm über die nächste Gewebbahn überlappen. An Fensterbank- und Sturzecken ist zusätzlich ein Gewebestreifen (mind. 30x50 cm) oder ein Gewebepfeil diagonal über dem ganzflächigen Armierungsgewebe in die Spachtelschicht einzuspachteln.

Durch die Überlappung ist von einem Verbrauch von ca. 1,1 lfdm/m² auszugehen.


LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

AG Armierungsgewebe



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@sievert.de
Notfallnummer: +49 551 19 240