charvát®

CE

Technisches Datenblatt 021

Das technische Datenblatt gilt für die Produkte	**charBIT® R333 besandet R333 besandet**	
Produktbeschreibung	Die Bitumen-Dachpappe ist eine getränkte, ansaugfähige Trägereinlage aus Rohfilzpappe, beidseitig mit einer Bitumendeckschicht aus Oxidbitumen und mit den Trennlagen aus feinem Sand versehen.	
Schichtaufbau des Produktes	Oberseite Beschichtung Trägereinlage Beschichtung Unterseite	feinkörnige Mineralbestreuung Oxidbitumen Rohfilzpappe Oxidbitumen feinkörnige Mineralbestreuung
Nach Bestimmung in folgende Prüfnormen fallend	**EN 13859-2** als Unterbauschicht und sicherheitstechnische Wandabdichtung **EN 13707** als Trennlage	
Anwendung	Als provisorische Dachbahn, als provisorische Abdeckung auch außerhalb des Bauwesenbereichs (z. B. Schutz verschiedener Materialien vor Niederschlagswasser). Wird nicht als Unterbauschicht unter Dachschindeln benutzt.	
Ausführung und Bezeichnung des Produktes	Die Trägereinlage - Rohfilzpappe - ist mit Straßenbitumen imprägniert. Die Bahn wird in Rollen mit der Breite von 1 m und mit der Länge von 10 m hergestellt.	

Verlegung	Bei der Verlegung der Bahnen sind immer Grundsätze der technischen EN-Normen einzuhalten. Für die Qualität der Isolierungsarbeiten muss die Temperatur der Konstruktion, des Materials und der Luft gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Verarbeitung von Bitumenbahnen über +5 °C liegen.
Lagerung	Die Rollen mit Bitumenbahnen werden in überdachten Lagerhalten auf einem trockenen, ebenen und festen Boden gelagert und aufrecht stehend aufbewahrt, damit sie nicht der UV-Strahlung und der direkten Witterung ausgesetzt sind. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe befinde. Die maximale Lagerungsfähigkeit des Produkts beträgt 6 Monate ab dem Datum der Lieferung.
Transport	Die Rollen mit Bitumenbahnen werden auf Paletten in sauberen, abgedeckten und trockenen Verkehrsmitteln transportiert.

charvát®

CE

charBIT® R333 besandet

R333 besandet

Die gemäß TDB 021 hergestellten Produkttypen werden den Eigenschaftstesten in einem Ausmaß und einer Häufigkeit unterworfen, die genau in den oben genannten Normen angegeben sind.					
Alle zur Messung nach folgenden Normen verwendeten Messgeräte sind durch interne Vorschriften geregelt.					
Eigenschaften nach: EN 13859-2:2010 EN 13707:2004+A2:2009		**Prüfung nach ČSN EN**	**Bemerkung**	**Einheit**	**Leistung**
Länge		1848-1		m	min. angegebene Länge
Breite		1848-1		m	1,00 m ± 0,8 %
Geradheit		1848-1		mm	max. 20 mm/10 m Länge
Sichtbare Mängel		1850-1		-	mangelfrei
Flächengewicht		1849-1		kg/m^2	1,9±0,3
Trägereinlage - Rohfilzpappe		-		g/m^2	333
Wasserdichtheit		1928		kPa	bei 2 kPa entsprechend
Wasserdampfdurchlässigkeit		1931		µ	KLF
Brandverhalten		13501-1		Klasse	E
Zugverhalten: Zugkraft	**längs**	12311-1		N/50mm	≥400
	quer				≥250
Zugverhalten: Dehnung	**längs**			%	≥1,5
	quer				≥2,5
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)		12310-1		N	≥70
Kaltbiegeverhalten		1109		°C	0
Wärmestandfestigkeit		1110		°C	70
Künstliche Alterung	**Kaltbiegeverhalten**	1296, 1109		°C	bei 0°C entsprechend
	Wärmestandfestigkeit	1296, 1110		°C	bei 70°C entsprechend
	Wasserdichtheit	1296, 1928		kPa	bei 2 kPa entsprechend
Widerstand gegen Stoßbelastung		12691		mm	KLF
Enthält keine Inhalts- oder Zusatzstoffe, die als gefährlich angesehen werden.					

Die angegebenen Werte wurden statistisch festgestellt und können Toleranzen aufweisen.
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+, 3

KLF = keine Leistung festgelegt
Änderungen vorbehalten.