

HK-EB

Beton-Estrich

Estrich / Beton:

- Geeignet für Beton- und Estricharbeiten im Haus und in der Garage.
- Estrich der Klasse CT-C25-F4.
- Beton der Klasse C20/25 gem. DIN EN 206 und B 25 gem. DIN 1045.
- Körnung: 0 – 8 mm.

Anwendung:

Als Verbundestrich eingesetzt, muss der Untergrund fest und sauber sein. Saugende Untergründe sind vorzunässen. Den Estrich-Beton mit ca. 2,5 l (je 25 kg) klarem Wasser anmischen und sofort verarbeiten. Durch intensives Verdichten (stochern, klopfen, rütteln) wird eine hohe Betonqualität erzielt. Die erstellten Estrichflächen bzw. Betonteile sind ca. 7 Tage feucht zu halten und vor Frost zu schützen.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperatur unter +5°C. Frisch verarbeiteter Beton-Estrich ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Niederschlag etc.) zu schützen.

Ausbeute:

ca. 12,5 l Beton-Estrich je 25-kg-Sack.

Lieferform:

25-kg-Sack.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@siever.de,