

HK-KM

Mauer- und Putzmörtel

- Mauer- und Putzmörtel geeignet zum Vermauern von Ziegel- und Kalksandsteinen
- Zum Verputzen von Wänden im Innen- und Außenbereich.
- Hydraulisch erhärtender Kalk-Zementmörtel NM II.
- Bindemittel gem. DIN EN 197.

Anwendung:

Der Untergrund muss trocken, trag-, saugfähig und staubfrei sein. Saugende Untergründe vornässen, schwach saugende Untergründe sind vorzuspritzen. Den Mauer- und Putzmörtel mit ca. 3,5 l klarem Wasser anmischen und innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten.

Als Putz in gleichmäßig dicken Lagen (mind. 8 mm) auftragen. Zum Mauern den Mauer- und Putzmörtel in den Fugen hohlraumfrei aufbringen. Dazu den Stein in den frischen Mörtel setzen. Frostsicher nach Erhärtung.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperatur unter +5°C. Frisch verarbeiteter Mauer- und Putzmörtel ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Niederschlag etc.) zu schützen.

Ausbeute:

ca. 15 l Mauer- und Putzmörtel je 25-kg-Sack.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

25-kg-Sack.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de,