

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Mineralputz-Grundierung MPG



### EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Mineralputz-Grundierung ist ein gebrauchsfertiges, weiß eingefärbtes Grundiermittel auf Silikatbasis. Sie ist roll-, streich- und spritzfähig und für mineralische Putzgründe zur Aufnahme von mineralischen quick-mix Edelputzen und Silikatputzen geeignet.

### ANWENDUNG:

Zur Vorbereitung und Haftverbesserung auf unterschiedlich oder stark saugenden Untergründen. Evtl. zweimal grundieren. Der Weißgrad minimiert ein Durchscheinen des Untergrundes bei anschließendem Edelputzauftrag.

### VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, frei von Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z. B. Farbanstriche, Schalöle, Wachsen) sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht auf feuchten oder gefrorenen Untergründen verarbeiten. quick-mix Mineralputz-Grundierung kurz aufrühren und vollflächig mit Walze oder Bürste aufbringen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Nach ca. 16 Stunden Trockenzeit (wischfeste Abtrocknung) kann der anschließende Putzauftrag erfolgen.

1l MPG reichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes für ca. 5 m<sup>2</sup>. Bei extrem stark saugenden Untergründen ist der Vorgang zu wiederholen. Die bearbeiteten Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starker Wind, Regen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

### LAGERUNG:

Frostfrei im geschlossenen Originalgebinde lagern.

### LIEFERFORM:

1-l-Becher  
5-l-Eimer

### ENTSORGUNG:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### HINWEIS:

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Glas, Keramik, Klinker, Natursteine und Metalle sorgfältig abdecken. Alle Flächen, die nicht gestrichen werden sollen (Fenster, Türen, Keramik etc.) vor Spritzern schützen. Ggf. sofort mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch die Arbeitsgeräte ebenfalls sofort mit Wasser reinigen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## Mineralputz-Grundierung MPG



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853  
info@sievert.de  
Notfallnummer: +49 551 19 240