charvát®

CE

Technisches Datenblatt 012

Das technische Datenblatt gilt für die Produkte	charBIT® R500 Nackt R500 Nackt
Produktbeschreibung	Die Bitumen-Dachpappe mit einer imprägnierten saugfähigen Trägereinlage aus der Rohfilzpappe ohne Oberflächenbehandlung.
Schichtaufbau des Produktes	Das Produkt hat keine Oberflächenbehandlung.
Nach Bestimmung in folgende Prüfnormen fallend	**EN 13859-2** als Unterbauschicht und als Sicherheitsdämmung für Wände **EN 13707** als Trennlage
Anwendung	Als provisorische Dachbahn, als provisorische Abdeckung auch außerhalb des Bauwesenbereichs (z. B. Schutz verschiedener Materialien vor Niederschlagswasser). Wird nicht als Unterbauschicht unter Dachschindeln benutzt.
Ausführung und Bezeichnung des Produktes	Die Trägereinlage - Rohfilzpappe - ist mit Straßenbitumen imprägniert. Die Bahn wird in Rollen mit der Breite von 1 m und mit der Länge von 20 m hergestellt.

Verlegung	Bei der Verlegung der Bahnen sind immer Grundsätze der technischen EN-Normen einzuhalten. Für die Qualität der Isolierungsarbeiten muss die Temperatur der Konstruktion, des Materials und der Luft gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Verarbeitung von Bitumenbahnen über +5 °C liegen.
Lagerung	Die Rollen mit Bitumenbahnen werden in überdachten Lagerhalten auf einem trockenen, ebenen und festen Boden gelagert und aufrecht stehend aufbewahrt, damit sie nicht der UV-Strahlung und der direkten Witterung ausgesetzt sind. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe befinde. Die maximale Lagerungsfähigkeit des Produkts beträgt 6 Monate ab dem Datum der Lieferung.
Transport	Die Rollen mit Bitumenbahnen werden auf Paletten in sauberen, abgedeckten und trockenen Verkehrsmitteln transportiert.

charvát®

CE

charBIT® R500 Nackt

R500 Nackt

Die gemäß TDB 012 hergestellten Produkttypen werden den Eigenschaftstesten in einem Ausmaß und einer Häufigkeit unterworfen, die genau in den oben genannten Normen angegeben sind.						
Alle zur Messung nach folgenden Normen verwendeten Messgeräte sind durch interne Vorschriften geregelt.						
Eigenschaften nach: EN 13859-2:2010 EN 13707:2004+A2:2009			**Prüfung nach ČSN EN**	**Bemerkung**	**Einheit**	**Leistung**
Länge			1848-1		m	min. angegebene Länge
Breite			1848-1		m	1,00 m ± 0,8 %
Geradheit			1848-1		mm	max. 20 mm/10 m Länge
Sichtbare Mängel			1850-1		-	mangelfrei
Flächengewicht			1849-1		kg/m^2	0,90±0,15
Brandverhalten			13501-1		Klasse	E
Zugverhalten: Zugkraft		**längs**	12311-1		N/50mm	≥500
		quer				≥300
Zugverhalten: Dehnung		**längs**			%	≥1,5
		quer				≥2,5
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)			12310-1		N	≥50
Künstliche Alterung	**Zugverhalten: Zugkraft**	**längs**	12311-1		N/50mm	≥450
		quer				≥250
	Zugverhalten: Dehnung	**längs**			%	≥1,0
		quer				≥2,0
Wasserdichtheit			13111		W1	0 ml
Enthält keine Inhalts- oder Zusatzstoffe, die als gefährlich angesehen werden.						

Die angegebenen Werte wurden statistisch festgestellt und können Toleranzen aufweisen. **Änderungen vorbehalten.**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+, 3

Hersteller:
Charvát a.s.
Družstevní 289, 51742 Doudleby nad Orlicí

Tel.: +420 494 383 431
Fax: +420 494 383 308
E-Mail: info@charvat.cz